

ALPINA

BAU

# CEMENTUR EZ1014

Additiv - Zement - Schnellestrich  
20 Liter

**Zugabe pro 250 Liter-Mischung bei 50kg Zement:**

0,50 Liter für 10-14 Tage Belegereife

W/Z-Wert max. 0,5 (ca. 10-15 Liter Wasser+Sandfeuchte)

**Achtung:**

Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5° C lagern

Nur geeignete ZEMENTSORTEN verwenden

VOR jeder Entnahme gut SCHÜTTELN

ALPINA-BAU GmbH

Schusterbergweg 83, A-6020 Innsbruck

Tel.: 0043-664-2006800 Fax: 0043-512-2199213690

E-Mail: [info@alpinabau.com](mailto:info@alpinabau.com) | [www.alpinabau.com](http://www.alpinabau.com)

