

ALPINA

BAU

CEMENTUR EZ2100

Additiv - Zement - Schnellestrich
20 Liter

Zugabe pro 250 Liter-Mischung bei 50kg Zement:

0,50 Liter für 21 Tage Belegereife

W/Z-Wert max. 0,5 (ca. 10-15 Liter Wasser+Sandfeuchte)

Achtung:

Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5° C lagern

Nur geeignete ZEMENTSORTEN verwenden

VOR jeder Entnahme gut SCHÜTTELN

ALPINA-BAU GmbH

Schusterbergweg 83, A-6020 Innsbruck

Tel.: 0043-664-2006800 Fax: 0043-512-2199213690

E-Mail: info@alpinabau.com | www.alpinabau.com

